Texturplast®
Recubrimientos que perduran

Popular

2 AÑOS DE GARANTÍA

4 PODER CUBRIENTE

TECNOLOGÍA ALEMANA

PRODUCTO ECOLÓGICO

EMPAQUE RECICLABLE

Pintura vinil acrílica, interior

DESCRIPCIÓN:
Pintura vinil acrílica en acabado mate para interiores

USOS:
Pintura economica con una gran ralación costo - beneficio para obra de interés social que se utiliza para proteger y recubrir muros, plafones de yeso, concreto, tablaroca o tablacemento y tabique en interiores.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Preparación de la superficie:
Remover con espátula o cepillo de alambre la pintura que se encuentre en mal estado,

2. Limpieza de la superficie:
Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia.

Deberá estar libre completamente de humedad para no tener problemas de desprendimientos.

3. Sellado de la superficie:
•Aplicar sellador Texturplast en el sustrato para lograr un mejor rendimiento de la pinturay garantizar su adherencia.

4. Preparación del producto:
Mezclar bien la pintura y después diluir con agua limpia en cantidades que pueden ser desde un 10% hasta un 20% dependiendo de la viscosidad que se requiera para poder aplicarla con rodillo, brocha o pistola airless.

LIMITANTES:
• NO APLICAR EN SUPERFICIES HÚMEDAS.

• NO MEZCLAR CON OTRAS PINTURAS DE OTRA CALIDAD.

• NO APLICAR EN TEMPERATURAS MENORES A 5 GRADOS CENTIGRADOS.

• NO APLICAR SI HAY PROBABILIDAD DE LLUVIA

• Tel. 2381478850 • Cel.2381884204 • 3 Sur 513, Centro, Tehuacán, Pue. C.P. 75700

www.texturplast.com.mx

ESPECIFICACIONES:

Acabado	Mate
Densidad	1.40-1.45 kg/lt
Viscosidad stormer a 25°C.	100-115 UK
% de sólidos en peso.	50+- 3 %
Secado al tacto (Varía dependiendo de la temperatura ambiente).	25-35 minutos.
Reductor	Agua limpia.
Rendimiento teórico a una mano. (Varía dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato)	4-6 m2 por litro. dependiendo de la superficie.
Espesor de película seca	2 mils.
Lavabilidad Minima	250 ciclos.
Poder cubriente	Nivel 4
Durabilidad (Obtenida bajo condiciones controladas en laboratorio. Puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, las condiciones del sustrato y el modo de aplicación).	2 años.