



Texturplast®
Recubrimientos que perduran

MORTERO IMPERMEABLE

Recubrimiento cementicio impermeable

DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante cementoso en polvo para muro y estructuras de concreto que está compuesto a base de aditivos y cemento.

USOS:

Se utiliza en muros de concreto, tabique o block, que están expuestas a humedad o inmersión continua y sirve para prevenir humedad y salitre.

Se puede utilizar en tanques para almacenar agua, fosas de concreto, jardineras, cimentaciones, baños, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de salitre, material suelto, polvo, o cualquier tipo de membrana, también es importante que la superficie no tenga fisuras, ya que si es así, se tienen que reparar antes de aplicar el Mortero Impermeable Texturplast.

Modo de aplicación:

La superficie debe de humedecerse previamente, evitando encharcamientos. En un recipiente se coloca agua de acuerdo con la tabla establecida abajo:

Mortero impermeable	Color	Cantidad de agua	Herramienta de aplicación
5 kg	Gris	1.75 lt	Llana
10 kg	Gris	3.5 lt	Llana
20 kg	Gris	7 lt	Llana

Posteriormente, se coloca el bulto completo de Mortero Impermeable Texturplast y se mezcla con el agua hasta formar una pasta sin grumos, se deja reposar por 2 minutos antes de usarse.

Para aplicarlo se utiliza una llana, se recomienda aplicar dos capas de no más de 1.5 mm de espesor para tener un terminado correcto, se toma un poco de mezcla y se aplica uniformemente sobre la superficie a recubrir y se deja secar. Una vez que secó la primera capa se humedece la superficie y se aplica la segunda capa.

No agregar más agua a la mezcla, ya que puede perder propiedades.

El máximo de manos que se le pueden poner es de 4 y si es así el espesor debe de ser de 1 mm por cada capa.

Durante las primeras 12 horas se debe de hidratar cada 4 horas la superficie y posterior a ello se debe de estar humedeciendo por 24 horas más 3 veces al día.

Si sobra mezcla, se debe desechar, ya que no se puede guardar y volver a usar, por eso es muy importante que solo se prepare el material que se pueda ocupar en 30 minutos.

ESPECIFICACIONES:

Color	Gris
Densidad	2.40 kg/lt
Secado al tacto	30 min.
Reductor	Agua limpia
Rendimiento teórico a dos manos (Varia dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato).	0.8 m ² /kg